

# DAXOROL-Dispersionskleber, zementfrei

Gebrauchsfertiger pastöser Kunstharzkleber zum Kleben auf schwach saugenden Untergründen



## Technische Eigenschaften

<b>Bindemittelbasis:</b>	Mischpolymer-Dispersion	<b>Verbrauch:</b>	ca. 1 - 1,5 kg/m <sup>2</sup> bei Hartschaum ca. 1,5 - 2 kg/m <sup>2</sup> bei Mineralwolle
<b>Pigmentbasis:</b>	Quarzsande und Quarzmehle	<b>Lagerung:</b>	kühl, aber frostfrei, fest verschlossen
<b>Farbton:</b>	cremig weiß	<b>Lagerzeit:</b>	im originalverschlossenen Gebinde ca. 6 Monate
<b>Gebindegröße:</b>	25 kg-PE-Eimer	<b>Reinigung der Werkzeuge:</b>	sofort nach Gebrauch mit Wasser
<b>Glanzgrad:</b>	matt	<b>Hinweis:</b>	Nicht zu behandelnde Flächen schützen
<b>Verdünnbarkeit:</b>	mit Wasser		
<b>Verarb. Temp.:</b>	nicht unter + 5 °C, bis zur Trocknung. Direkte Sonneneinwirkung		

## Anwendungstechnische Eigenschaften

DAXOROL-Dispersionskleber ist eine gebrauchsfertige, zementfreie, organisch gebundene Masse zur Verklebung von Wärmedämmplatten auf schwach saugende Untergründe wie Holz oder Holzspanplatten. Der Kleber hat eine gute Haftung auf geeigneten, tragfähigen Untergründen nach entsprechender Vorbehandlung. Eine zusätzliche Verdübelung ist empfehlenswert oder je nach Untergrund oder Eigengewicht des Dämmsystems erforderlich. Bei der Verwendung von Mineralwoll-Dämmsystemen wird generell verdübelt. DAXOROL-Dispersionskleber darf nicht auf feuchten Untergründen verwendet werden. Der Kleber wird nur dünnsschichtig verarbeitet und darf nur bei planebenen Untergründen verwendet werden.

## Verarbeitungshinweise

Die Untergründe müssen eben, sauber, trocken, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Lose Anstriche müssen entfernt, die Flächen entsprechend vorbehandelt werden. DAXOROL-Dispersionskleber ist nach dem Aufrühren sofort gebrauchsfertig, kann aber ggf. durch die Zugabe von Wasser auf die optimale Verarbeitungskonsistenz eingestellt werden. Den Kleber mit einer Zahnglatte (Zahnung 4 x 4 mm) vollflächig auf die Dämmplatten auftragen und diese dann von unten nach oben im Verband ankleben. Stehts darauf achten, das kein Kleber auf die Plattenstöße kommt. Bei der Verklebung auf Holzplatten den Kleber auf den Untergrund auftragen. Keine zu großen Klebeflächen anlegen, da je nach Temperatur oder Luftbewegung die Klebmasse schnell abtrocknet. Die Dämmplatten sind grundsätzlich in das noch nasse Kleberbett einzulegen. Die Trocknung von DAXOROL-Dispersionskleber erfolgt rein physikalisch durch Wasserverdunstung und ist abhängig von Temperatur oder Luftfeuchtigkeit. Nachfolgende Arbeitsgänge können nach 1-2 Tagen erfolgen. Hohe Luftfeuchtigkeit oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung, so das im Einzelfall eine längere Trocknungszeit entsteht.

**Hinweis:** Es ist darauf zu achten, daß der Kleber bis zur vollständigen Trocknung vor Temperaturen unter + 5 °C geschützt wird. Nicht zu behandelnde Flächen sollten geschützt werden. Abgebundenes Material kann nur mechanisch entfernt werden.

## Allgemeine Angaben

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie entbinden den Käufer aber nicht davon unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechniker. Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.